

## Dokumentasjon av vesentlige egenskaper 02-04-11-2014

# Kubbe

1: Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

Kubbe mur

2: Angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren:

Hver palle er merket med navn på produktet, produksjonsuke og GTIN nummer (Strekkode).

4: Produsentens navn og kontaktdetaljer:

Multiblokk AS, Vagleskogveien 10, 4322 Sandnes

5: Byggevarens egenskaper:

Kubbe er et betongpridukt som er produsert med stein, vann, sement, hydroforbering (Hydrofix) og eventuelt fargepigmenter.

Trykkstyrke: min 180 kN

Vannoppsug: max 3,6 %

Brannklasse A1

6: Tekniske spesifikasjoner som er lagt til grunn (Måleavvik: +/- 2 mm):

Navn	Farge	LxBxH (mm)	Antall pr.m <sup>2</sup>	Vekt pr. stk. kg
Kubbe Normal	Gråmix - Okermix	274x205x137	35,6 – 26,5	17,5
1/2 Langs,kant	Gråmix – Okermix	137x205x137	-	9,15
1/2 Tvers,mini	Gråmix – Okermix	274x102,5x137	-	9,0
Kurvestein.	Gråmix – Okermix	274x205x102,5x137	-	13
Kubbe m/knast.	Gråmix	274x205x137	35,6	18,3
Kubbe m/hull.	Gråmix - Okermix	274x205x137	35,6 – 26,5	16
Kubbe mur XL	Grå og Svart	390x190x138	18,6	23,5
Kubbe mur XL	Flammet	390x190x138	18,6	23,5

7: Navn på tredjepartsorgan for vudering og verifikasjon:

Sertifikat for produksjonskontroll for NS-EN 1338, NS-EN 1339, NS-EN 771 og NS-EN 15435 utstedt av Kontrollrådet.

8: Anvisninger og sikkerhetsinformasjon:

Kalkutslag og variasjon i fargeintensitet kan forekomme

Våte betongvare kan oppnå en høy PH som kan føre til etseskade på hud. Hansker bør defor brukes ved arbeid med våte produkter..

En emballert palle inneholder trevirke og plast som leveres til godkjent gjenvinnig. Betingproduktet leveres til godkjent gjenvinning.

9: Rengjøring og vedlikehold

Muren rengjøres med høytrykksspyling og kost.

Mose og alger skrapes, børstes og spyles bort. Sår og skader repareres med reparasjonsmørtel.

Sandnes 04/11 2014

Rune Egeland  
Daglig Leder

